

## تنشيط البنتونايت العراقي

ربي عبد الرسول، ريموندا هراير ملكون، علوان نصيف جاسم<sup>(\*)</sup>

مركز البحوث الكيميائية والبيروكيمياوية، هيئة البحث والتطوير الصناعي

وزارة الصناعة والمعادن - بغداد - العراق

البريد الالكتروني: centerpetrochem@yahoo.com


الموقع الالكتروني: www.rechempet.com

البريد الالكتروني: anjassim@yahoo.com<sup>(\*)</sup>

(قدم للنشر في ٠٨/٠٢/٢٠١٠م؛ وقبل للنشر في ٠٤/١٠/٢٠١٠م)

الكلمات المفتاحية: البنتونايت، تنشيط البنتونايت الصوديومي، المساحة السطحية ملخص البحث. لا يمكن الاستفادة كثيراً من البنتونايت بشكله الطبيعي و من المفيد تنشيطه بالطريقة القاعدية أو بالطريقة الحامضية أو حرارياً لتحسين خواصه الطبيعية وحسب الغاية من استخدامه لاحقاً. يختص بحثنا هذا بالتنشيط القاعدي للبنتونايت الكالسيوم الطبيعي والذي حصلنا عليه من ترسبات وادي بشيره في الصحراء الغربية من العراق من خلال الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين بعد تكسير حجاره وطحنها وغربلتها و يحتوى على ٧٠٪ مونتمورلونائيت وسعة التبادل للأيونات الموجبة CEC له 65meq/100gm ومعدل حجم دقائقه ٨, ٦ مايكرون. يمكن استخدام عدة مواد للتنشيط القاعدي منها كاربونات الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم، كلوريد الصوديوم بيكاربونات الصوديوم وغيرها لتحويله إلى بنتونايت صوديومي قابل للانتفاخ بالماء. تناولنا في هذا البحث التنشيط باستخدام كاربونات الصوديوم بصورة موسعة وتوصلنا الى طريقة مبسطة لتحقيق هذا الهدف وتم تطوير البنتونايت المنشط وجعل مساحته السطحية ٨, ٧٦ م<sup>٢</sup>/جم وحجم مسامه ٠, ٠٦٧ سم<sup>٣</sup>/جم.

تم تشخيص البنتونايت الطبيعي وكذلك المنشط بأجهزة حيود الأشعة السينية XRD، الأشعة تحت الحمراء FTIR، قياس المساحة السطحية النوعية، حجم المسام، الحجم الحبيبي، pH، الكثافة الحجمية والتحليل الكيميائي للمواد المكونة له بجهاز الامتصاص الذري وبالطريقة الوزنية التقليدية أيضاً.



الشكل رقم (١). يمثل التركيب الطبقي للمونتمورلوناي.

### آلية الانتفاخ

يعد المونتمورلوناي أحد المعادن القليلة الذي يعاني زيادة في حجمه عند تعرضه للماء بسبب تحلل الماء بين طبقاته المفردة. وينتج عنه نوعين من الانتفاخ هما الانتفاخ البلوري نتيجة كبر حجم البلورة لزيادة المسافة بين طبقاتها والانتفاخ الحجمي نتيجة زيادة المسافة بين البلورات المتجاورة.

إن طاقة التميؤ العالية (high hydration energy) لأيونات الصوديوم المستبدلة أو الطبيعية تجعل البنتوناي الصوديومي يمتص كميات كبيرة من الماء مما يسبب الانتفاخ ويحصل هذا الانتفاخ البلوري نتيجة للتوازن بين قوى التجاذب والتنافر الحاصلة بين أسطح الطبقات الداخلية المتجاورة بتأثير الطاقة الكامنة للجزيئة إذ أن الأيونات الموجبة المبدلة وأسطح الطين ذات الشحنة السالبة تكون جسوراً تربط طبقات الطين المتجاورة مع بعضها البعض.

تكون قوة انجذاب أيونات الصوديوم لسطح الطين أقل من قوة انجذاب أيونات الكالسيوم إليه لذلك

### المقدمة

يعد البنتوناي نوع من أطيان السمكتاي ومعظمها مكونة من ٦٥٪ مونتمورلوناي صيغته الكيميائية  $(\text{OH})_2\text{Al}_2\text{Si}_4\text{O}_{10}$  or  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$  ويحتوي على شبكة بلورية مكونة من ثلاث طبقات.

وللبنتوناي لزوجة عالية وذلك لتركيبه الطبقي، إن سعة التبادل الأيوني الجيدة وانتشارية البنتوناي جعلته متفوقاً على مثيلاته من الأطيان لحساسيته تجاه منشطات السطوح والبوليمرات والمواد الالكترووليتية. توجد أنواع عديدة من البنتوناي إلا أن النوعين الأساسيين هما البنتوناي الكالسيومي (قليل الانتفاخ) والبنتوناي الصوديومي المتفخ بالماء.

لكثرة استخدامات البنتوناي الصوديومي في حفر الآبار وكمواد مانعة للتسرب، تحضير البنتوناي العضوي، كمواد حقن بالاسمنت، كأطيان حفر، في طمر النفايات المشعة، كمواد مانعة للتسرب في البرك وفي المشاريع الهندسية، كمواد ملدنة في السيراميك، كرابط في رمل السباكة، في تنقية المياه وفي تركيبة أطعمة الحيوانات وفي مجال الصناعة مثل صناعة الطابوق، المنظفات، السمنت، في مستحلب الإسفلت، تحبيب خام الحديد، صناعة مبيدات الحشرات والأصباغ وغيرها لذلك نرى من المفيد جداً دراسة تنشيط البنتوناي الكالسيومي إلى صوديومي (EGÜNİSTER, 2004).

### تركيب البنتوناي

يعتمد تركيب المونتمورلوناي على صفائح المنيوم أوكتاهيدرال و صفائح سيلكا تيترايدرال وعند ضم صفيحة من الألمنيوم أوكتاهيدرال بين صفيحتين من السيلكا تيترايدرال يكون طبقة مفردة وعدة طبقات منها تكون بلورة من البنتوناي (Will P.Gates, 2007) كما في الشكل رقم (١).

## الجزء العملي

## تنشيط الببتونيات الكالسيوم الطبيعي بواسطة

كاربونات الصوديوم ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )

قمنا بتجفيف الببتونيات الكالسيوم الطبيعي في فرن كهربائي بدرجة  $105^\circ$  للتخلص من الرطوبة لمدة ٢٤ ساعة وبعد ذلك أجرينا عدة تجارب للتوصل إلى النسبة الوزنية الأفضل من كاربونات الصوديوم إلى الببتونيات وذلك بأخذ النسب (١٪، ٢٪، ٣٪، ٤٪، ٥٪ و ٨٪) من وزن الببتونيات المجفف وكانت النسبة الأفضل هي ٤٪ من وزن الببتونيات وقمنا بالتجارب الآتية على أساس هذه النسبة:





١- تم إذابة ٤ جم من كاربونات الصوديوم في ٥٠ مل من الماء المقطر وإضافته إلى ١٠ جم من الببتونيات الكالسيوم الطبيعي المجفف وخلطه لمدة خمس دقائق بدرجة حرارة الغرفة وتركناه ليركد لمدة ٢٤ ساعة، لاحظنا بعد ذلك انتفاخ الببتونيات إلى أربعة أضعاف حجمه (مقارنة بحجمه عند خلط الببتونيات الطبيعي بالماء فقط) وتم التخلص من الماء الزائد ورشح الببتونيات الرطب ثم جفف بدرجة حرارة  $105^\circ$  لحين تمام جفافه ثم طحن واحتفظنا به في المجفف لحين إجراء الفحوصات المختلفة عليه.

وعند إضافة الماء المقطر إلى كمية قليلة من الببتونيات المنشط والمجفف لاحظنا انتفاخه بنفس المقدار السابق.

٢- وفي تجربة أخرى استعملنا ١٠٪ HCl لغسل كمية من الببتونيات المعامل بـ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  مع الرج لمدة خمس دقائق وتركناه لمدة ٤٥ دقيقة ليركد، لاحظنا فصل القليل من الماء وتغير لونه إلى الأصفر الفاقع مع ظهور فقاعات على سطح الطين، ثم أضفنا إليه كمية من الماء المقطر وحرك ثم رشح مع غسله بالماء المقطر لعدة مرات

فإنه أكثر تسبباً للانتفاخ عند تواجده على سطح الطين لكون طبقات الطين المتجاورة ذات الشحنة السالبة تتنافر أثناء امتصاصها للماء، أما عند تشبع الببتونيات الكالسيوم بالماء يكون انتفاخه أقل لأن تجاذب أيوناته للسطح المجاور أكبر (Will P.Gates, 2007).

ومن العوامل الأخرى المؤثرة على قابلية الانتفاخ أن للببتونيات الصوديومي المنشط طبقات بلورية فريدة من نوعها مكونة من حبيبات ناعمة جداً ويتنفخ بالماء بسبب ضعف التجاذب الالكتروستاتيكي بين طبقات البلورة (EGÜNİSTER, 2004) كما مبين في الشكل رقم (٢).



الشكل رقم (٢). آلية الانتفاخ في الببتونيات الصوديومي عند امتصاصه للماء.

### قياس الأس الهيدروجيني pH

قمنا بقياس حامضية نماذج البنتونايت الثلاثة بجهاز (EXTECH Instrument) pH meter حسب المواصفة القياسية الهندية رقم ٢٧٢٠ لسنة ١٩٧٣ م (1973 Indian Standard (IS).

إذ خلطنا ١٠ جم من البنتونايت مع ١٥٠ مل من الماء المقطر لمدة ٣٠ دقيقة على جهاز الاهتزاز المغناطيسي بعدها تركناه ليركد لمدة ١٥ دقيقة وأخذ الماء الطافي فوق الطين وقسنا حامضيته (pH) بدرجة حرارة الغرفة.

### فحص حيود الأشعة السينية

تعد طريقة حيود الأشعة السينية من الطرق المعتمدة لتشخيص المكونات والأطوار لأي مادة بلورية إضافة إلى استعمالها في قياس معدل المسافات بين الطبقات المكونة لبلورة الـمتتمورلونيت والأساس النظري لهذا الفحص معادلة براغ المعروفة:

$$n\lambda = 2d\sin\theta$$

حيث إن:

$$n = \text{عدد صحيح}$$

$$\lambda = \text{الطول الموجي للأشعة المستخدمة وتساوي } 1.54 \text{ \AA}$$

في حالة استخدام النحاس

$$d = \text{المسافة بين الطبقات}$$

$$\theta = \text{زاوية الحيود}$$

وزوايا حيود الأشعة السينية (2θ) صفة مميزة لكل مادة بلورية وهي من الطرق المتبعة في تشخيص المركبات المجهولة (Manas Ranjan, 2009) واستعملنا جهاز (SHIMADZU XRD6000) لإجراء فحوصات الأشعة السينية لأهداف هذا البحث.

للتخلص من حامض الهيدروكلوريك (وتم التأكد من ذلك بالكشف عن الكلورايد باستخدام محلول نترات الفضة) وجفف بدرجة حرارة ١٠٥ °لحين ثبوت الوزن ثم طحن وحفظ في المجفف.

### قياس الكثافة الحجمية (Bulk Density)

استخدمنا في هذه التجربة اسطوانة حجميه سعة ٥٠ مل وتم وزن الاسطوانة وهي فارغة ثم ملئت بمادة البنتونايت الطبيعي بعد تجفيفه ودكت (tapped) على المنضدة ٢٠ مرة بعدها وزنت مع البنتونايت، تم ملئ الاسطوانة أعلاه بالماء المقطر وتم احتساب الكثافة الظاهرية من معرفة الكتلة والحجم.

### قياس المساحة السطحية النوعية والحجم المسامي للبنتونايت

تمثل المساحة السطحية النوعية المساحة الكلية للسطح الخارجي للدقائق مع مساحات طبقاتها الداخلية، وهي من الخصائص الأساسية التي تؤثر على غروية وانسيابية البنتونايت واستعملنا جهاز Surface area analyzer في هذه التجربة.

وغالبا ما تقاس المساحة السطحية النوعية من إيزوثرمات الادمصاص بطريقة BET وذلك بادمصاص غاز النيتروجين على الطين بدرجة 77K ويمكن ان تستخدم المساحة السطحية النوعية لتحديد نسبة معدن Smectite بصورة أولية (F.KRAEHENBUEHL 1987).

### قياس نسبة الرطوبة

تم تجفيف ١٥٠ جم من البنتونايت الطبيعي في فرن كهربائي بدرجة حرارة ١٠٥ °لمدة أربع ساعات وكانت نسبة فقدان الوزن ٢, ٢٪ بسبب فقدان الرطوبة وحصلنا على نتيجة مشابهة عند تكرار التجربة.

## فحص الأشعة تحت الحمراء

استخدمنا جهاز (Shimadzu FTIR 4400) لفحوصات امتصاص الأشعة تحت الحمراء لنماذج البتونايت المختلفة في هذا البحث.

إن الأطياف الاهتزازية لامتصاص الأشعة تحت الحمراء تحدد نوع الأواصر الموجودة في المركب وبالتالي تعطينا فكرة عن طبيعة المركبات الموجودة فيه وكذلك في متابعة التغيرات التي تطرأ عليه أثناء التنشيط الكيميائي لاحقاً (Manas Ranjan, 2009).

طحنت النماذج المجففة من البتونايت بطاحونة كرات فولاذية مع KBr بنسبة 1mg من البتونايت إلى 10mg من KBr وصنع منها قرصاً لأغراض الفحص وعلى مدى طيفي من  $4000-400\text{cm}^{-1}$ .

التحليل الكيميائي بمطياف الأمتصاص الذري اللهب

## Flame Atomic Absorption

يعتمد طيف الامتصاص الذري على طبيعة النماذج يليها امتصاص الأشعة الخاصة للذرات المثارة، تتضمن تقنية طيف الامتصاص الذري توليد أشعة خاصة للعناصر المطلوبة وخلق بخار ذري للنموذج وقياس

الجدول رقم (١). يبين قيم الـ pH لنماذج البتونايت الطبيعي والمنشط.

النموذج	PH
البتونايت الطبيعي المحلي (الكالسيومي)	٧,٠٤
البتونايت المنشط (الصوديومي) بواسطة $\text{Na}_2\text{CO}_3$	٧,٢١
البتونايت المنشط والمعامل بحامض HCl	٨,٣٩١

طيف الامتصاص لكل عنصر يراد تحديد تركيزه في النموذج (S.S.DARA 2009).

## النتائج والمناقشة

## تجارب التنشيط

في تجربة تنشيط البتونايت الكالسيومي العراقي بواسطة كاربونات الصوديوم تبين أن النسبة المثلى لكاربونات الصوديوم كانت ٤٪ وزنا من البتونايت المجفف بعد أن أجريت عدة تجارب استخدمت فيها النسب (١٪ - ٢٪ - ٣٪ - ٤٪ - ٥٪ - ٦٪ - ٧٪ - ٨٪) وتم اعتماد النسبة ٤٪ بسبب وصول البتونايت المنشط إلى حالة قصوى من الانتفاخ في الماء المقطر عند ازدياد حجمه لأربعة أضعاف.

## قياس الكثافة الحجمية

قمنا بقياس الكثافة الظاهرية مختبرياً لنموذج البتونايت الطبيعي وكانت قيمتها  $1.1652\text{gm/cm}^3$ .

## قياس الأس الهيدروجيني

قسنا pH لنماذج البتونايت بجهاز (الـ pH meter) وكانت النتائج مقارنة للنتائج الموجودة في الأدبيات المنشورة وكما مبين بالجدول رقم (١).

المعامل بـ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  والمعامل بـ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  والمغسول بحامض الهيدروكلوريك) لاحظنا زيادة بالمساحة السطحية بعد معاملة البتونايت الطبيعي بـ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$

فحص المساحة السطحية النوعية والحجم المسامي عند إجراء فحص المساحة السطحية النوعية والحجم المسامي للنماذج الثلاثة للبتونايت (الطبيعي،

إن ازدياد المساحة السطحية النوعية يدل على زيادة في نعومة المسحوق ويؤدي بالتالي إلى نقصان حجم المسام فيه إلا أن ذوبان كربونات الكالسيوم (وغيرها من الكربونات) بفعل الحامض يؤدي إلى زيادة المسام فيه كما يلاحظ في الحقل الاخير من الجدول رقم (٢).

ويزداد بنسبة أكثر عند غسل المعامل منه بحامض الهيدروكلوريك وكما مبين بالجدول رقم (٢) أدناه وبالرجوع إلى الأدبيات المنشورة تبين إن زيادة المساحة السطحية يؤدي إلى تحسن في خصائص البنتونيات وبالذات خاصية الانتفاخ (N.YILDIZ, 1999).

الجدول رقم (٢). يبين المساحة السطحية النوعية و الحجم المسامي لنماذج البنتونيات الثلاثة.

نماذج البنتونيات	المساحة السطحية النوعية (م <sup>٢</sup> /جم)	الحجم المسامي (م <sup>٣</sup> /جم)
بنتونيات طبيعي	٥٦	٠,٠٥٨٨٢
بنتونيات معاملة بـ Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	٧٦,٨٠١	٠,٠٠٢٦١
بنتونيات معاملة بـ Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ومغسول بـ HCl	٩٦,٧٦	٠,٠٦٧٧٢

البنتونيات الكالسيومي بـ Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> مع نقصان في نسبة الكالسيوم (الجدول رقم ٣) مما يدل على استبدال نسبة كبيرة من أيونات الكالسيوم بأيونات الصوديوم وحصولنا على البنتونيات الصوديومي.

التحليل الكيماوي لنماذج البنتونيات (Flame Atomic Absorption)

عند إجراء التحليل الكيماوي لنماذج للبنتونيات الثلاثة لاحظنا زيادة في نسبة الصوديوم عند معاملة

الجدول رقم (٣). يبين التحليل الكيماوي للبنتونيات قبل وبعد التنشيط القاعدي.

Sample	Ca%	Na%
Calcium Bentonite	4.41	1.33
Activated Bentonite by Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	1.16	6.62

الطبيعي وجدنا قمم (M) عند قيم 2θ الآتية: 6.5، 9، 17.5، 19.5، و 34.5 وقمة Q (الكوارتز) عند 2θ (26.5) وقمم C (الكرستوبلايت) عند 2θ (21، 36) وهذه النتائج تنطبق مع ما هو موجود في الأدبيات المنشورة (Manas Ranjan, 2009) إضافة لذلك وجود مركب كربونات الكالسيوم عند 2θ (29.5، 39.5) وهذا ينطبق مع فحص الأشعة السينية لمركب كربونات الكالسيوم النقي (YUE Linhai, 2004).


فحص الأشعة السينية

عند دراسة أطراف حيود الأشعة السينية لنماذج البنتونيات الثلاثة (الطبيعي، المعامل بواسطة كربونات الصوديوم والمعامل المغسول بحامض الهيدروكلوريك) لاحظنا وجود المركبات الأساسية للبنتونيات: المونتمورلونيت (M)، الكوارتز (Q) والكرستوبلايت (C) وكربونات الكالسيوم (الشكل رقم ٣)، للبنتونيات

سابقاً وذلك بسبب تفاعل الكربونات مع الحامض، وكذلك لاحظنا بروز قمتي M, C في المنطقة ما بين  $2\theta$  (35 - 40) وتفسيرنا لذلك وجود بعض التداخل بين هذه القمم والقمم العائدة لكربونات الكالسيوم وعند إضافة الحامض انخفضت قمم كربونات الكالسيوم وفسحت المجال لبروز قمم C, M وتوصلنا إلى ذلك من دراسة طيف حيود الأشعة السينية لكربونات الكالسيوم النقية التي حصلنا عليها من المصدر السابق.

وعند معاملة النموذج بـ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  بقيت المركبات الأساسية (M, C, Q) موجودة مع ارتفاع في قمم مركب كربونات الكالسيوم أي زيادة تركيز كربونات الكالسيوم في البنتونايت.

بعد إضافة حامض الهيدروكلوريك بتركيز ١٠٪ بدرجة حرارة الغرفة لمدة ١٥ دقيقة لاحظنا انخفاضاً كبيراً في قمم كربونات الكالسيوم من مخطط حيود الأشعة السينية (الشكل رقم ٣C) والمعرفة مواقعها



الشكل رقم (٣). أطراف حيود الأشعة السينية للبنتونايت المنشط بواسطة كربونات الصوديوم (A) والبنتونايت الطبيعي (B) والبنتونايت المنشط والمغسول بحامض الهيدروكلوريك (C).

١٨٠٠ سم<sup>-١</sup>، ٢٥١٣ سم<sup>-١</sup>، ٨٧٠ سم<sup>-١</sup> و ٢٨٧٣ سم<sup>-١</sup> والمنطقة الممتدة من ١٤٠٠-١٥٠٠ سم<sup>-١</sup> ويمكن تفسير ذلك زيادة نسبة CaCO<sub>3</sub> المترسبة في الطين نتيجة لإضافة Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> كذلك قلت نسب Al-O و Si-O كما هو واضح في المنطقة الممتدة من ٤٥٠-٥٥٠ سم<sup>-١</sup> (الشكل رقم ٥).  
والنتائج التي حصلنا عليها تنطبق مع الأدبيات المنشورة (N.YILDIZ,A.GALIMLI 2002) مع الاختلاف في شدة القمم ويعزى ذلك إلى منشأ البنتونايت الطبيعي المستخدم.


عند غسل البنتونايت المعامل بحامض الهيدروكلوريك HCl لوحظ اختفاء القمم المميزة لـ CaCO<sub>3</sub> وخصوصاً عند الترددات ١٤٠٠-١٥٠٠ سم<sup>-١</sup> و ١٨٠٠ سم<sup>-١</sup> مما يدل على أن الغسل بحامض الهيدروكلوريك أدى إلى التخلص من جزء كبير من مادة كربونات الكالسيوم كما موضح بالشكل رقم (٦) وقد تمت الاستعانة بالأطياف الاهتزازية القياسية للمركبات النقية Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ، SiO<sub>2</sub> ، CaCO<sub>3</sub> ، Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> من الأطالس المختصة بهذه الأطياف الاهتزازية (Richard (1971) ومن الشبكة العنكبوتية لإغراض المقارنة والتأكيد على صحة هذه المناقشة والاستنتاجات.

### فحص الأشعة تحت الحمراء


عند إجراء فحص الأشعة تحت الحمراء FTIR للبنتونايت الطبيعي بين طيف الامتصاص (الشكل رقم ٤) وجود قمم امتصاص للترددات العالية في المنطقة ما بين ٣٥٠٠-٣٧٠٠ سم<sup>-١</sup> وهي امتصاص لمجاميع الهيدروكسيل (OH) الموجودة على سطح البنتونايت وكذلك المتأتية من جزيئات الماء ووجود كربونات الكالسيوم عند (١٤٠٠-١٥٠٠) سم<sup>-١</sup>، ١٨٠٠ سم<sup>-١</sup>، ٢٥١٣ سم<sup>-١</sup> و ٨٧٠ سم<sup>-١</sup>، كذلك وجود الألمنيوم بهيئة مركب AlMgOH عند ٨٥٠ سم<sup>-١</sup> وعنصر الحديد في التركيب البلوري عند ٨٥٠ سم<sup>-١</sup> و ٩٠٠ سم<sup>-١</sup> ويلاحظ في المنطقة المحصورة ما بين ٤٠٠-٦٠٠ سم<sup>-١</sup> وجود Si-O و Al-O وفي ٩٦٠ - ١١٥٠ سم<sup>-١</sup> يلاحظ قمة كبيرة اهتزازية للأصرة Si-O.

إن الأطياف الاهتزازية للبنتونايت تعطي فكرة عن تركيبه الكيميائي والأطوار المعروفة الموجودة في مثل هذا النوع من الطين مثل مركبات السيلكا وكربونات الكالسيوم وأطوار المونتمورلونايت.


عند معاملة البنتونايت الكالسيوم بواسطة كربونات الصوديوم لوحظ زيادة نسبة كربونات الكالسيوم CaCO<sub>3</sub> من زيادة حدة قممه عند الترددات



الشكل رقم (٤). فحص الأشعة تحت الحمراء للبنتونايت الكالسيوم.



الشكل رقم (٥). فحص الأشعة تحت الحمراء للبتونايث المنشط بـ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ .





الشكل رقم (٦). فحص الأشعة تحت الحمراء للبتونايث المنشط والمغسول بـ  $\text{HCl}$ .

لامعة نعتقد أنها للسيلكا ولم نلاحظ فروقات كبيرة في الصورة المجهرية عند معاملته مع كاربونات الصوديوم مما يشير إلى بقاء التركيب البلوري للمونتمورلونايت بعد هذا التعامل ويؤيد ذلك فحوصات حيود الأشعة السينية الشكل رقم (٣) واستخدمنا المجهر الضوئي نوع (MEIJI TECH.NO.CO.LTD).

### الفحص المجهرى

من خلال الفحص بالمجهر الضوئي لنموذجي البتونايث الطبيعي والمعامل بواسطة كاربونات الكالسيوم الصورة (١) لاحظنا في النموذج الطبيعي وجود التركيب الدائقي المسطح للمونتمورلونايت مع وجود دقائق ملونة واضحة لأكاسيد الحديد مع دقائق



صورة (١). الصورة العليا تبين دقائق البنتونايت الكالسيوم الطبيعي والصورة السفلى تبين البنتونايت بعد تعامله مع كاربونات الصوديوم.

### الاستنتاجات

٢- تم التأكد من الحصول على البنتونايت

الصوديومي من خلال عملية انتفاخه إلى أربعة أضعاف حجمه مع الماء وأكدت التحاليل الكيميائية هذا الرأي وذلك بزيادة نسبة الصوديوم في البنتونايت المعامل عما

١- تم تثبيت طريقة مبسطة لتحويل البنتونايت

الكالسيوم الطبيعي إلى بنتونايت صوديومي بدرجة حرارة الغرفة.

- VONMOOS,**” STUDY OF THE WATER- BENTONITE SYSTEM BY VAPOUR ADSORPTION, IMMERSION CALORIMETRY AND X-RAY TECHNIQUES : I. MICROPOROUS VOLUMES AND INTERNAL SURFACE AREAS , FOLLOWING DUBININ’S THEORY”, clay mineral (1987)22, 1-9  
<http://webbook.nist.gov/chemistry/cas-ser.html>  
**Indian Standard (IS),**No.2720(part XXVI), Methods of test for soils , Determination of pH value,(1973)  
**Manas Ranjan Senapati,**” ADVANCED ENGINEERING CHEMISTRY “ ,Third Edition ,(2009).  
**N.YILDIZ,A.GALIMLI,Y.SARIKAYA,**”The characterized of Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> Activated Kutahya Bentonite”,Turk J. chem.,23(1999),309-317  
**N.YILDIZ,A.GALIMLI,** “Alteration of three Turkish Bentonite by Treatment with Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> and H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>”,Ankara university, Faculty of Engineering ,Department of chemical Engineering, Turk J chem.,26(2002),393-401.  
**Richard A.Nyquist and Ronald O.Kagel,** Infrared spectra of Inorganic compounds “,New York and London (1971).  
**S.S.DARA ,” A TEXT BOOK OF ENGINEERING CHEMISTRY “,** S. CHAND & company Ltd , 2009.  
**Will P.Gates,**”GEOSYNTHETIC CLAY LINER TECHNOLOGY: Understanding Bentonite”.  
[gateswp@smectech.com.au](mailto:gateswp@smectech.com.au),[www.smectech.com.au](http://www.smectech.com.au),(2007)  
**YUE Linhai & JIN Dalai,** “The synthesis of spherical calcium carbonate composite in amphiphilic PS-b-PAA solution and its thermal dynamic characteristic”, Chinese Science Bulletin vol.49 No.3 (235-239)(2004).

كانت عليه في البنتونيت الكالسيوم الطبيعي (الجدول رقم ٣)

٣- تطابقت نتائج الفحوصات الفيزيائية والتحليل الكيمياءوية للبنتونيت الكالسيوم الطبيعي والصوديومي المحضر مع نتائج الأدبيات المنشورة والتي أشرنا إليها سابقا مع الأخذ بنظر الاعتبار منشأ البنتونيت.

٤- تم تطوير البنتونيت المنشط وجعل مساحته السطحية النوعية ٩٦,٧٦ م<sup>٢</sup>/جم وحجم المسام فيه ٠,٠٦٧ سم<sup>٣</sup>/جم بعد غسله بحامض الهيدروكلوريك.  
 ٥- من مشاريعنا المستقبلية تحسين الخواص الانسيابية والفيزيائية الأخرى للبنتونيت الصوديومي المنشط لغرض الاستفادة منه في أعمال الحفر إضافة إلى تحضير البنتونيت العضوي والألومنيومي والنانوبنتونيت.

### شكر وتقدير

نشكر وزارة الصناعة والمعادن العراقية لتمويلها هذا البحث وهيئة البحث والتطوير الصناعي لدعمها العلمي للمشروع

### المراجع

- E GÜNİSTER,SİŞÇİ,A ALEMDAR and N GÜNGÖR,**”Effect of sodium dodecyl sulfate on flow and electrokinetic properties of Na-activated bentonite dispersions”,Bull.Mater. Sci.,Vol.27,No.3 June 2004,pp. 317-322.  
**F.KRAEHNBUHL,H.F.STOECKLI,F. BRUNNER,G.KAHR AND M.MUELLER-**

## Activation of Iraqi bentonite Part (I) :Basal activation

Ruba Al-Rasul, Remonda Hrair, Alwan Nasif Jassim<sup>(\*)</sup>

*Chemical and petrochemical research center, General commission for research and industrial development, Ministry of industry and minerals –Iraq –Baghdad .*

*E-mail : centerpetrochem@yahoo.com*

*Web side : www.rechempet.com*

*(\*)anjassim@yahoo.com*

(Received 08/02/2010.; accepted for publication 04/10/2010.)

**Keywords:** Bentonite , activated sodium bentonite ,surface area , x-ray diffraction.

**Abstract.** Samples of natural Iraqi calcium bentonite taken from Wadi Bashira deposit (Western desert of Iraq) contain about 70% montmorillonite were activated with  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  of various ratios (1-4gm/100gm bentonite) .

The natural calcium bentonite ,and due to ion exchange , was converted to Na-bentonite by  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  when  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  / bentonite ratio was 4% .

The natural bentonite and Na-bentonite obtained were investigated by atomic absorption spectroscopy ,X-ray diffraction , FTIR spectroscopy , surface area and pore volume (B.E.T) and swelling indices .

It was observed that specific surface area increased from 56  $\text{m}^2/\text{g}$  to 76.8  $\text{m}^2/\text{g}$  by  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  and increased to 96.7  $\text{m}^2/\text{g}$  by further HCl treatment .